

## *Holzdekore auf Aluoberflächen*

Bei der Holzdekorbeschichtung handelt es sich um hochwertiges Polyurethanpulver oder Hochwetterfeste Qualität, das 100 % gleich verarbeitet wird wie die herkömmliche Pulverbeschichtung.

Die anschließende Holzdekormaserung wird durch ein Thermodiffusionsverfahren erzeugt. Hierbei werden Farbstoffe und Pigmente, die sich auf einer Trägerfolie befinden, bei 200°C eingelagert. Die verwendete Trägerfolie wird daraufhin restlos entfernt.

Die Vorteile der Polyurethan-Holzdekorbeschichtung liegen in der großen Oberflächen- und Witterungsbeständigkeit. Ansonsten gilt die gleiche Gewährleistung wie bei der herkömmlichen Pulverbeschichtung.

Die optische Betrachtung auf Oberflächenmängel erfolgt bei diffusem Tageslicht im Abstand von 5 Meter im Außenbereich und 3 Meter im Innenbereich.

Durch die Anwendung dieser speziellen Folientechnik kann es – wie bei natürlichem Holz – zu Farb- und Maserungsdifferenzen kommen. Diese resultieren durch den lasierenden Pulverlack und wechselnder Pigmentstärke auf der Trägerfolie. Dahingehende Beanstandungen sind wie beim Naturprodukt Holz nicht zulässig.

### *Bitte beachten Sie:*

Vorgelegte Muster sind Referenzmuster die in punkto Struktur und Farbton variieren können.

### *Bei folgenden Dekoren ist die Astbildung zu beachten:*

Golden Oak, Golden Oak 2, Golden Oak 3, Kiefer 2, Kiefer 3, und Wurzeleiche. Hier kann es unter Umständen zu abweichender Astbildung kommen. Beanstandungen hierzu sind nicht zulässig.